


Cod.

Edizione 11/2011

# TECHNICAL DATA SHEET

## SCHEDA TECNICA

### ANTARES 40 mm – 11 Walls



### TECHNICAL CHARACTERISTICS

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls - <i>Numero di pareti</i>	--	11	--
Thickness - <i>Spessore</i>	mm	40	Tolerance – <i>tolleranza</i> -1+0.6 mm
Rib distance - <i>Passo setti</i>	mm	30	Tolerance – <i>tolleranza</i> -0.3+0.5 mm
Module width - <i>Larghezza modulo</i>	mm	490	Tolerance – <i>tolleranza</i> ± 2 mm
Length - <i>Lunghezza</i>	mm	On request <i>A richiesta</i>	7000 mm standard
Thermal insulation (U-value) <i>Isolamento termico (valore U)</i>	W/m <sup>2</sup> K	1.0	--
Light transmission <i>Trasmissione luminosa</i>	%	40 <sup>(1)</sup>	Clear - <i>Cristallo</i> (8005)
Coefficient of thermal expansion <i>Coefficiente di dilatazione termica</i>	mm/m °C	0,065	--
Service temp. (continuous use) <i>Temp. di esercizio (uso continuo)</i>	°C	-30°C ÷ 120°C	--
Fire certification - <i>Certificato fuoco</i>	--	--	Please check with our offices <i>Chiedere ai ns. uffici</i>
UV protection - <i>Protezione UV</i>	--	Coextruded on external side (on both sides on request) <i>Coestrusa sul lato esterno (a richiesta su ambo i lati)</i>	
Warranty - <i>Garanzia</i>	--	--	Check EMP10 years limited warranty <i>Verificare la garanzia decennale EMP</i>

<sup>(1)</sup> Internal test according to ASTM D1003, tolerance ± 5%  
*Test intero in base ad ASTM D1003, tolleranza ± 5%*